

## 純固基礎護木油 ( 不含溶劑 )

### 【用途】

**單獨使用：**用於室內較少磨耗的表面 ( 木質、軟木、天然石材 ) · 例如 · 木質壁板、木質傢俱等。

**作為打底油：**室內或室外 · 作為白堊紀耐候彩光護木油或天然熟煉油漆的打底油。

### 【說明】

白堊紀的純固木油系列產品完全以天然的油與樹脂組成 · 不含水或任何溶劑。固性物質比例為100% · 這也是「純固」的名稱由來。因為重要成分亞麻仁油的分子比合成樹脂小50倍 · 所以可以深入底材表面 · 將木材毛細孔填滿 · 使後續的塗層與底材可以更緊密的結合。

### 【特色】

- 不含溶劑 · 不含水分 · 用量極省
- 透氣性佳 · 抗靜電 · 觸感溫潤
- 透明 · 呈蜂蜜色調 · 有加深木紋的效果
- 施作簡易 · 容易修復
- 有極佳的滲透性
- 不受汗水與唾液影響而變質 · 合乎DIN53160標準
- 適於塗佈兒童玩具 · 家具 ( 合於 DIN EN 71 第三部份 )
- 不剝落 · 不脆化
- 抗污 · 撥水

### 【成分】

亞麻仁油 · 桐油 · 熟煉亞麻仁油 · 熟煉桐油 · 無鉛促乾劑

### 【適用工具】

短毛滾筒 · 平毛刷或不掉毛絮的棉布

### 【施作】

待處理之表面必需乾燥 · 乾淨 · 不含油脂 · 不具特殊化學性質 · 並具有吸收力。最低施作環境溫度為10 °C。

使用前儘可能混調不同批號的產品。建議先在不顯眼處試塗 · 以評估對底材可能造成的變色效果。不可將護木油直接倒在塗佈的表面上!!!

#### 1. 準備工作

將未經任何處理的木材清潔後 · 以120-180號砂紙打磨 · 邊緣磨圓 · 清除粉塵。

#### 2. 塗層順序

作為打底油 ( 之後還要再上油 · 上漆 ) 只需塗刷一層

做為單一塗層 ( 之後不再上油 · 上漆 ) 塗刷一至二次 · 需間隔待乾時間 · 第二次塗刷只需極薄一層即可。

- 以滾筒(短毛) · 抹布或毛刷將白堊紀打底油均勻塗佈。!!! 20-30分鐘後 ; 氣溫較高時 · 10分鐘後 · 以不掉棉絮的棉質乾布徹底擦拭餘油 · 至表面呈現霧絲狀光澤。!!!

#### 3. 二次打磨 ( 非必要 )

如有木質纖維豎立現象 · 導致乾燥後表面粗糙 · 則可以砂紙 ( 180-220號 ) 順著纖維打磨 · 清除粉塵後再進行第二次塗層。

#### 4. 上蠟處理

已經上油的表面原則上可以不需要再上蠟處理。若想要提高光澤度 · 至少要等48小時後 · 再以白堊紀卡那巴棕櫚蠟乳液 ( Art. 420 ) 做最後的處理。將乳液和水以1:1的比例稀釋 · 薄而均勻塗佈於表面 · 乾燥後再加以拋光。

建議在做這道處理手續之前 · 用些許的水與馬賽皂 ( Art. 220 ) 作微濕的清潔。可以讓蠟層結合得更好。

#### 【稀釋】

溫度太低時 · 或吸木質緊密 · 收度不高的木材 ( 如橡木 · 檜木 ) 或不再擦拭餘油的表面 · 建議以20-50 % 的白堊紀松節油稀釋。

#### 【乾固時間】

20°C · 60%相對濕度下 · 24小時可乾固至可繼續施作的程度。高溼度 · 低溫 · 含有鞣酸的木料 ( 如橡木 ) · 塗層過厚皆會延長乾燥時間。真正的乾固時間需要約4個星期 · 在這段期間內 · 小心保養使用。

#### 【工具清潔】

使用後隨即以松節油 · 或以溫肥皂水 ( 例如白堊紀馬賽皂 ) 清洗。

## 純固基礎護木油 ( 不含溶劑 )

### 【用量】

視底材表面吸收力而異：  
每一塗刷層0.05-0.08 L / m<sup>2</sup>

### 【容量】

0.75 L / 2.5 L / 5 L / 10 L / 20 L

### 【存放】

不結凍，密封狀態至少兩年

### 【剩料處理】

不可倒進排水系統。密封保存，留待下次使用。  
已乾固結塊的可以直接倒入家用垃圾。空的容器為可回收之資源垃圾。遵守剩餘塗料、漆料的處理規定。

### 【注意事項】

由於含有天然油質，在光線較暗的地方，塗油木質表面的顏色會有變暗的情形發生。天然油質在乾固的過程中會產生其固有的油味。一段時間後，就會消失。底材上沒有清除乾淨的銼刀屑，用打底油處理時，有可能會造成染色的情形。

### 【產品標示】

無，不含有害物質

### 【安全注意事項】

**含乾性油的抹布可能會發生自燃的現象！務必將飽含油質而未乾的擦布、抹布在空曠通風的地方攤開來使其乾固。或保存於不可燃的密封容器中（玻璃或鐵皮容器）。塗佈護木油時請務必注意，不可與多孔性、吸水性強的隔熱材料有所接觸（如纖維素隔熱材）。此種情況下，也有可能發生自燃的危險。不可將打底油直接倒於待處理的表面上!!!**

請存放於兒童無法取得之處。

### 【保養】

- 主要的保養方式是乾擦灰塵。
- 絕對**不可用熱水**擦拭，應以微溫或冷水擦拭。
- 只可**微濕擦拭**，不要過濕。
- 只用軟布 / 軟海綿擦拭。
- 不可使用超細纖維（Microfaser）抹布，因為會將油膜擦掉。
- 潑濺到液體應立即拭除，不可任其自然乾。
- 用卡那巴棕櫚蠟乳液（Art.Nr. 420）加水擦拭保持光澤。
- 有需要時，可用極少量馬賽皂（Art.Nr. 220）清潔。